

FELDSPAT: M-357

Chemische Analyse

Glühverlust (LOI)	1,06	+/- 0,20 %
SiO ₂	70,40	+/- 0,80 %
Al ₂ O ₃	13,57	+/- 0,40 %
Fe ₂ O ₃	0,38	+/- 0,06 %
MgO	0,81	+/- 0,20 %
CaO	4,21	+/- 0,30 %
Na ₂ O	0,38	+/- 0,10 %
K ₂ O	9,05	+/- 0,30 %
TiO ₂	0,14	+/- 0,04 %

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.