

FELDSPAT: M-595

Chemische Analyse

Glühverlust (LOI)	0,15 %
SiO ₂	69,40 %
Al ₂ O ₃	18,64 %
Fe ₂ O ₃	0,08 %
MgO	0,11 %
CaO	1,11 %
Na ₂ O	10,03 %
K ₂ O	0,37 %
TiO ₂	0,11 %

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.