

## FELDSPAT: M-613

### Chemische Analyse

---

Glühverlust (LOI)	0,80 %
SiO <sub>2</sub>	72,09 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	15,61 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,13 %
MgO	0,04 %
CaO	0,37 %
Na <sub>2</sub> O	5,35 %
K <sub>2</sub> O	5,52 %
TiO <sub>2</sub>	0,09 %

Die angegebenen Zahlenwerte sind gewissenhaft ermittelt und stellen Durchschnittswerte dar.